ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА

УДК 537.226.4

ПЕРЕХОД В СОСТОЯНИЕ ТИПА «ДИПОЛЬНОЕ СТЕКЛО» В СИСТЕМЕ $(NH_4)_2(BeF_4)_{1-\pi}(SO_4)_{\pi}$

Б. А. Струков, П. С. Смирнов, Л. П. Решетникова

(кафедра общей физики для естественных факультетов)

Смешанные кристаллы $(NH_4)_2(BeF_4)_{1-x}(SO_4)_x$ (0 < x < 1) представляют собой твердые растворы, образующими компонентами которых являются фторбериллат аммония $(NH_4)_2BeF_4$ и сульфат аммония $(NH_4)_2SO_4$. Кристаллы фторбериллата аммония и сульфата аммония претерпевают сегнетоэлектрические фазовые переходы при температурах 175 и 214 К соответственно. В параэлектрической фазе кристаллические структуры $(NH_4)_2BeF_4$ и $(NH_4)_2SO_4$ изоморфны и принадлежат к пространственной группе Pnam. Низкотемпературные фазы указанных кристаллов описываются кристаллографическими пространственными группами $Pn2_1a(NH_4)_2BeF_4$ и $Pna2_1(NH_4)_2SO_4$).


Результаты исследования фазовой диаграммы соединений $(NH_4)_2(BeF_4)_{1-x}(SO_4)_x$ приведены лишь в работе Хошино и др. [1]. Они указывают на образование новой фазы симметрии $P2_12_12_1$ в диапазоне концентраций 0.2 < x < 0.7. Там же показано, что система $(NH_4)_2(BeF_4)_{1-x}(SO_4)_x$, 0.2 < x < 0.7, не обнаруживает признаков фазо-

вого перехода при изменении температуры.

В последнее время было предпринято исследование теплоемкости кристаллов $(NH_4)_2(BeF_4)_{1-x}(SO_4)_x$ при $x=0;\ 0.02;\ 0.1;\ 0.2$ методом прецизионной адиабатической калориметрии [2]. Было показано, что для всех исследованных составов температурные зависимости теплоемкости обнаруживают две аномалии, соответствующие границам несоразмерной фазы, максимумы теплоемкости смещаются в область низких температур и сближаются, а избыточная теплота последовательности фазовых переходов возрастает с увеличением x. Полученные результаты в известной мере противоречили данным [1], а отмеченные тенденции указывали на возможность аномального поведения теплоемкости смещанных кристаллов $(NH_4)_2(BeF_4)_{1-x}(SO_4)_x$ и в диапазоне концентраций 0.2 < x < 0.7.

В настоящей работе исследована температурная зависимость теплоемкости твердого раствора $(NH_4)_2(BeF_4)_{0.63}(SO_4)_{0.37}$ в температурном интервале 80-300 K.

Экспериментальная кривая температурной зависимости теплоемкости кристалла (NH₄)₂(BeF₄)_{0,63}(SO₄)_{0,37} приведена на рисунке. Ее вид соответствует общему характеру изменения температурного поведения теплоемкости в твердых растворах $(NH_4)_2(BeF_4)_{1-x}(SO_4)_x$ при увеличении содержания сульфата аммония и явно указывает на существование значительной аномалии теплоемкости и для исследуемого состава с x=0.37. Однако в данном случае обнаруженная аномалия не содержит выраженных пиков, а представляет собой інирокий максимум с плавно изменяющимся значением теплоемкости. Из оценки избыточной теплоты наблюдаемого процесса $\Delta Q_{uso} = (1298 \pm 20)$ \mathbb{A} ж \cdot моль $^{-1}$, что согласуется с отмеченной ранее тенденцией увеличения избыточной теплоты и энтропии последовательности фазовых переходов в системе $(NH_4)_2(Be\bar{F}_4)_{1-x}(SO_4)_x$ при возрастании х. Как видно из рисунка, темпе-



Температурная зависимость теплоемкости кристалла $(NH_4)_2(BeF_4)_{0,63}(SO_4)_{0,37}$

ратурная зависимость решеточной теплоемкости кристалла $(NH_4)_2(BeF_4)_{0.63}(SO_4)_{0.87}$ нелинейна, что является общим признаком системы $(NH_4)_2(BeF_4)_{1-x}(SO_4)_x$ в исследованном диапазоне концентраций.

Ранее было замечено, что твердый раствор $(NH_4)_2(BeF_4)_{0.63}(SO_4)_{0.87}$ имеет кристаллическую структуру симметрии $P2_12_12_1$ и в соответствии с [1] не должен претерпевать структурных фазовых переходов при изменении температуры. Таким образом,

интерпретация наблюдаемой аномалии теплоемкости в $(NH_4)_2(BeF_4)_{0,63}(SO_4)_{0,37}$ как проявления обычного структурного фазового перехода противоречит результатам диэлектрических и структурных измерений. Однако характер температурного поведения
теплоемкости в исследуемом кристалле, а также сравнительный анализ полученных
результатов с литературными данными для системы $(RDP)_x(ADP)_{1-x}$ [3] указывают на возможность реализации в $(NH_4)_2(BeF_4)_{0,63}(SO_4)_{0,63}$ фазового перехода в состояние типа «дипольное стекло».

Возникновение хаотической дипольной конфигурации становится объяснимым, если принять во внимание особенности фазовой диаграммы системы $(NH_4)_2BeF_4$ — $(NH_4)_2SO_4$, в соответствии с которой в процессе сегнетоэлектрического фазового перехода кристаллические структуры фторбериллата аммония и сульфата аммония утрачивают изоморфизм, присущий их высокотемпературным фазам и проявляют сегнетоэлектрические свойства вдоль различных кристаллографических направлений. При этом полярной осью во фторбериллате аммония становится ось «b», а в сульфате аммония — ось «c».

Можно предположить, что в твердых растворах $(NH_4)_2(BeF_4)_{1-x}(SO_4)_x$, 0,2 < x < 0.7, при понижении температуры начинают конкурировать процессы сегнетоэлектрического упорядочения тетраэдрических групп BeF4 и SO4, имеющие место в
исходных компонентах смеси $(NH_4)_2BeF_4$ и $(NH_4)_2SO_4$. В чистых кристаллах фторбериллата и сульфата аммония взаимодействие в области фазового перехода BeF4и SO4-групп с асимметричными ионами NH4, определяющими величину дипольного момента ячейки, индуцирует поворотные движения NH_4 -ионов, которые обусловливают
возникновение спонтанной поляризации вдоль *b* и *c*-осей соответственно. Однако в смещанных кристаллах $(NH_4)_2(BeF_4)_{1-x}(SO_4)_x$, 0,2 < x < 0.7, вследствие случайного
характера упорядочения BeF_4 - и SO_4 -групп и отсутствия выделенного направления
возможно образование подсистемы хаотически ориентированных асимметричных ионов NH_4 , T, e, появление фазы дипольного стекла.

Если переход в состояние дипольного стекла не сопровождается изменением макроскопической поляризуемости вещества, то его трудно зарегистрировать в диэлектрических измерениях. В то же время изменения энтропии, с которыми связаны процессы упорядочения термодинамических систем, могут быть выявлены кълориметрическими методами.

Ранее изучавшееся состояние типа «дипольное стекло» в системе $(RDP)_x(ADP)_{1-x}$ является следствием деструкции протонной конфигурации в твердом растворе ниже определенной температуры вследствие различного типа электрического упорядочения в исходных кристаллах. Данные проведенного исследования теплоемкости смешанного кристалла $(NH_4)_2(BEF_4)_{0,83}(SO_4)_{0,37}$ позволяют предположить существование иного механизма дипольного стеклообразования в твердых растворах сегнетоэлектриков, связанного с пространственной разориентацией полярных направлений в исходных компонентах смеси.

Таким образом, полученные в настоящей работе экспериментальные результаты допускают последовательное объяснение в рамках модели дипольного стекла. В этой связи представляет несомненный интерес рентгеноструктурное исследование твердого раствора $(NH_4)_2(BeF_4)_{0.88}(SO_4)_{0.37}$ в области аномалии теплоемкости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Hoshino S., Vedam K., Okaya Y., Pepinsky R.//Phys. Rev. 1958. 112, N 2. P. 405—412. [2] Смирнов П. С., Маак Х., Струков Б. А.//Кристаллография. 1985. 30, № 4. С. 817—820. [3] Courtens E.//Phys. Rev. Lett. 1984. 52, N 1. P. 69—72.

Поступила в редакцию 18.09.86